



# Knauf Dünnestrich 325



## Material

### Materialaufbau:

Knauf Dünnestrich 325 ist ein Werk-trockenmörtel aus Spezialzementen, Kunststoffen und mineralischen Füll-stoffen, anmachfertig vorgemischt.

Lieferform: Lose ab Mix-Mobil

Festigkeitsklasse: C 25 F6

## Eigenschaften

- für Innen und Aussen
- selbstverlaufend
- pumpfähig
- hohe Härte und Festigkeit
- kunstharzvergütet
- spannungsarm
- rissfrei auch in grösseren Schicht-dicken
- für grössere Schichtdicken bis 30 mm
- Fussbodenheizung geeignet
- porenarme Oberfläche

Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren von:

- Zementgebundenen Untergründen von 5-30 mm
- Hohe Abriebfestigkeit

## Anwendung

### Untergrund:

Der Untergrund muss fest und sauber (staub-, öl-, farb- und trennmittelfrei) sein.

### Untergrundvorbehandlung:

Untergründe sollten möglichst kugelge-strahlt werden. Saugende Untergründe müssen fachgerecht grundiert werden, z.B. mit weber.floor 4716. Die notwen-dige Trocknungszeit der Grundierung ist einzuhalten.

### Verarbeitungszeit:

Der angemischte Mörtel muss innerhalb von ca. 30 Minuten verarbeitet sein. Der eingebaute Mörtel ist innerhalb von ca. 10 Minuten zu nivellieren.

### Begehbarkeit:

Je nach Temperatur und Einbaudicke nach ca. 3 Std.

### Belegreife:

5mm ca. 48 Std.  
30mm 1-2 Wochen

Die Belegreife wird mit Hilfe einer CM-Messung bestimmt.

Für dampfdichte Beläge max. 2,5 CM%

Für dampfoffene Beläge max. 3,0 CM%

Bei Fussbodenheizung max. 1,5 CM%

### Materialverbrauch:

Pro m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke = 1,6 kg

### Behandlungsvorschriften:

Nicht unter +5°C und nicht über +30°C einbauen. Frische Dünnestrichflächen bitte vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen. **Achtung:** Niedrige Temperaturen verzögern die Erhärtung, höhere Temperaturen beschleunigen sie.

