

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Strasse 96,
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +49 (0) 06269-95-0; Fax: +49 (0) 6269-95-80
internet: www.kwasny.de e-mail info@kwasny.de

1K Fill-in System für
Wasserbasislacke

Art.-Nr. 680 075 (Serie A)
Art.-Nr. 680 076 (Serie B)
Art.-Nr. 680 077 (Serie C)
Art.-Nr. 680 078 (Serie D)
Art.-Nr. 680 079 (Serie E)

TECHNOLOGIE



SprayMax[®]

- Breitstrahlzerstäubung (Spritzbild analog Lackierpistole)
- Hohe Lackausbringungsmenge
- Konstanter Zerstäuberdruck (bis zur kompletten Entleerung der Dose)
- Professionelles Lackierergebnis

FILL-IN SYSTEM

Mit Treibgas und Lösungsmittel vorbefüllte Spraydose zur nachträglichen Befüllung mit Wasserbasislacken.

PRODUKT

- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- Hohes Deckvermögen
- Sehr gute Zerstäubung
- Leichtes Beilackieren

Rohstoffbasis:

Wasserverdünnbare, organische Lösemittel

ANWENDUNGSBEREICH

Empfohlen für:

Teile-Lackierung und Spot Repair

Untergründe:

- SprayMax[®] 1K FÜLLPRIMER 680 002 beige / 680 003 grau / 680 010 dunkelgrau / 680 011 schwarz
- SprayMax[®] 1K ACRYLFÜLLER 680 004 grau; 680 005 hellgrau; 680 006 mittelgrau; 680 007 dunkelgrau
- SprayMax[®] 2K GRUNDIERFÜLLER 680 030

- SprayMax® 2K RAPID GRUNDIERFÜLLER Iso-cyanatfrei 680 031
- SprayMax® 2K EPOXY GRUNDIERFÜLLER beige 680 032
- gut erhaltene Werks- oder Altlackierungen, gereinigt und geschliffen.

Vorbehandlung:



Untergrund schleifen, mit SprayMax® SILIKON-ENTFERNER reinigen

BEFÜLLEN FILL-IN DOSE

Befüllen: Sprühkopf entfernen und Dose mittels des hierfür vorgesehenen Gerätes mit unverdünntem Lack befüllen.

Bedienungshinweise für das Füllgerät beachten.

Füllmengen: Jeweils 100 ml ausgemischter Wasserbasislack. Wasserbasislack nicht verdünnen.



Wasserbasislacke Glasurit Reihe 90 und RM Onyx HD zuvor mit dem vorgeschriebenen Einstellzusatz versetzen.



Wasserbasislacke DuPont CromaxPro, Spies Hecker Hi-Tec 480, Standox Standoblue ohne Controller verarbeiten.

Geeignet für:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie A
(Art.-Nr. 680 075) | <ul style="list-style-type: none"> • Spies Hecker Permahyd Basislack • Standox Standohyd Basecoat • Mipa WBC |
| Serie B
(Art.-Nr. 680 076) | <ul style="list-style-type: none"> • Lesonal Basislack WB |
| Serie C
(Art.-Nr. 680 077) | <ul style="list-style-type: none"> • Glasurit Reihe 90 • RM Onyx HD • DuPont Cromax Basislacke • De Beer Serie 900 Waterbase |
| Serie D
(Art.-Nr. 680 078) | <ul style="list-style-type: none"> • PPG Envirobase • Max Meyer Aquamax • Nexa Aquabase Basislacke |

Serie E
(Art.-Nr. 680 079)

- Spies Hecker High Tec 480
- Stadox Standoblue
- DuPont CromaxPro


VERARBEITUNG

Schutzmaßnahmen:



Eine persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen Atemschutzmaske Typ: A2/P2 Schutzhandschuhe, z.B. aus Latex oder Nitril

Vorbereitung:




Dose nach dem Abfüllen 2 Minuten von Hand schütteln. Vor jedem Spritzgang erneut kurz schütteln.

Allgemeine Hinweise:

Die Verarbeitung der mit Lack befüllten Dose hängt stark vom eingefüllten Lackmaterial ab. Die nachfolgenden Angaben sind daher als grobe Anhaltspunkte zu verstehen.

Angaben des Basislack-Herstellers beachten. Probesprühen

Spritzgänge:



2x = ca. 20 µm

Zwischenabluft: Matt ablüften lassen (ca. 5 min).

Weiterbearbeitung:

Nach ca. 15 min mit handelsüblichen 1K und 2K Klarlacken überlackierbar.

Verarbeitungszeit:

Wasserbasislack innerhalb von 5 Tagen nach Einfüllen in die Aerosoldose verarbeiten.

Entsorgung:

Die restentleerten Spraydosen als Wertstoff entsorgen.

Lagerstabilität:

24 Monate (nicht mit Lack befüllte Dose)

Die Angabe der Gebrauchsfähigkeit bezieht sich auf eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung zwischen 15-25°C und einer rel. Luftfeuchte nicht über 60%. Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Anmerkung:

Nur zur Benutzung durch den Fachmann

SprayMax[®] ist eingetragenes Warenzeichen der Peter Kwasny Gruppe.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.