

Produktbezeichnung: **2K FILL-IN System für
2K MS-Decklack**

FILL-IN System: Eine mit Treibgas und Lösungsmittel
vorbefüllte Spraydose. Der Lack wird
durch ein Abfüllgerät in die Dose überführt
und somit zum einsetzbaren Endprodukt

Art.-Nr. 680 080 Serie A
Art.-Nr. 680 081 Serie C
Art.-Nr. 680 082 Serie D
Art.-Nr. 680 083 Serie B



SprayMax Lackspraydosen-Technologie

- Breitstrahlzerstäubung (Spritzbild analog Lackierpistole)
- Hohe Lackausbringmenge
- Konstanter Zerstäuberdruck
(bis zur kompletten Entleerung der Dose)

Die wichtigsten Produktmerkmale:

- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- lange Topfzeit
- höchste Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit
- dauerhafter Hochglanz
- sehr guter Verlauf

Anwendung:

- Teile-Lackierung und Spot Repair

Anwendungstechnische Eigenschaften:

- 2 – 3 Spritzgänge, auf Verlauf spritzen
- ca. 5 Min. Ablüftzeit zwischen den Spritzgängen

Untergrund:

- Grundierte, gefüllte Fläche, gereinigt und geschliffen
- gut erhaltene Werks- oder Altlackierung, gereinigt und geschliffen.



TECHNISCHES MERKBLATT

Vorbehandlung:

- Untergrund mit SprayMax® SILIKON-ENTFERNER reinigen, schleifen.
- Vermischung des SprayMax® 2K Decklacks mit dem Härter:
Roten Auslöseknopf aus der Kappe entnehmen, auf Ventil am Dosenboden aufsetzen. Auslöseknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag eindrücken.
- Dose mindestens 2 Minuten vor und nach dem Auslösen gründlich schütteln, damit sich SprayMax® 2K Decklack und Härter vermischen. Probesprühen.
Verarbeitungszeit: 8 Stunden.

Wichtige Hinweise / Tipps:

- Topfzeit: 8 Stunden
- enthält Isocyanat
- Nur zur Benutzung durch den Fachmann
- Lagerstabilität unbefüllt: 12 Monate / 20°C

- HINWEIS: SprayMax® FILL-IN ist ein halbfertiges Produkt, das Endprodukt entsteht durch das Abfüllen, der Abfüller haftet für das Endprodukt!

- Artikel Nr. 680 080 Serie A geeignet für Spies Hecker Serie 257, 270;620
Stadox Standocryl 2K Decklack;
Artikel Nr. 680 081 Serie C geeignet für Spies Hecker 2K 1-Schicht Decklack Serie 611,
MultiMix Unicryl;
Artikel Nr. 680 082 Serie D geeignet für Spies Hecker Percotex Strukturlack Serie 449,
MultiMix Puretex
PUR TEX fein
Artikel Nr. 680 083 Serie B geeignet für Lesonal 2K Uni Mischlack MS; Sikkens 2K
Autocryl Decklack

- Verarbeitungsfertige Beschichtungsstoffe, die Isocyanate enthalten, können eine Reizwirkung auf die Schleimhäute – besonders auf die Atmungsorgane – ausüben und Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen. Beim Einatmen von Dämpfen oder Spritznebeln besteht die Gefahr einer Sensibilisierung. Beim Umgang mit isocyanathaltigen Beschichtungsstoffen sind alle Maßnahmen für lösemittelhaltige Beschichtungsstoffe sorgfältig zu beachten.
Insbesondere dürfen Spritznebel und Dämpfe nicht eingeatmet werden. Allergiker, Asthmatiker sowie Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege neigen, dürfen für Arbeiten mit isocyanathaltigen Beschichtungsstoffen nicht herangezogen werden.

SprayMax® ist eingetragenes Warenzeichen der Peter Kwasny Gruppe.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Auf den Produkt-Etiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Strasse 96
D-74831 Gundelsheim
Tel.: +49 (0)6269 95-0
Fax: +49 (0)6269 95-80
Email: info@kwasny.de
Internet: www.kwasny.de